



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРТАТНАФТА"
Україна, 39610, м.Кременчук, Полтавська обл., вул.Свіштовська, 3

ФСУ 7.8-04

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00152307

Код за ДКУД 1003004



Випробувальний центр ПАТ "Укртатнафта"

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 354

"27" червня 2023 р.

Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е0

ДСТУ 7687:2015



20342
ДСТУ EN ISO/IEC 17025

Декларація про відповідність Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів,
дизельного, суднових та котельних палив від 22.04.2021

Сертифікат відповідності №UA.056.П.00126-21,

виданий органом з оцінки відповідності ДП "Полтавастандартметрологія", терміном дії з 06.08.2021 по 22.04.2024

Завод-виробник ПАТ "Укртатнафта"

Дата виготовлення 26.06.2023

Номер резервуара 799 рівень заповнення, (см) 872 кількість (т) 2604

Дата відбору проб 26.06.2023 Дата проведення лабораторних випробувань 27.06.2023

Найменування показника	Норма за ДСТУ 7687:2015	Норма за Технічним регламентом	Результат випробувань	Метод контролювання
1 Детонаційна стійкість: - октанове число за дослідним методом, не менше - октанове число за моторним методом, не менше	95 85	95 85	95,7 86,6	Згідно з ДСТУ 8737:2017 Згідно з ДСТУ 8736:2017
2 Тиск насиченої пари, кПа, в межах	45-80	45-80	65,6	Згідно з ДСТУ 4160:2003
3 Концентрація свинцю, мг/дм ³ , не більше	5	5	менше 5	Згідно з ДСТУ EN 237:2003
4 Густина за температури 15 °С, кг/м ³ , в межах	720-775	-	742,9	Згідно з ДСТУ ГОСТ 31072:2006
5 Фракційний склад: - об'ємна частка випаровування за температури 70 °С, %, в межах - об'ємна частка випаровування за температури 100 °С, %, в межах - об'ємна частка випаровування за температури 150 °С, %, не менше - температура википання кінцева, °С, не вище - об'ємна частка залишку після википання, %, не більше	20,0-50,0 46,0-71,0 75,0 210 2	- - - - -	37,0 58,0 91,0 184,0 1,2	Згідно з ГОСТ 2177-99 (метод А)
6 Вміст сірки, мг/кг, не більше	10	10	8,4	Згідно з ДСТУ ISO 20846:2009
7 Об'ємна частка вуглеводнів, %, не більше ніж: - олефінових - ароматичних	18 35	18 35	3,063 33,799	Згідно з ДСТУ 7686:2015
8 Об'ємна частка бензолу, %, не більше	1	1	0,654	Згідно з ДСТУ 7686:2015
9 Масова частка кисню, %, не більше	2,7	2,7	1,87	Згідно з ДСТУ 7683:2015
10 Об'ємна частка кисневмісних сполук, %, не більше: - метанол - (біо)етанол - ізопропіловий спирт - ізобутиловий спирт - третбутиловий спирт - етери (С5 і вище) - інші кисневмісні сполуки з температурою кінця кипіння, не вище ніж 210 °С	3,0 0 10 10 7 15 10	- 0 - - - - -	Відсутній (біо)етанол не додавали Відсутній Відсутній Відсутній 10,27 Відсутні	Згідно з ДСТУ 7683:2015
11 Вміст марганцю, мг/дм ³ , не більше	6	6	менше 2	Згідно з EN 16135:2011
12 Стабільність до окиснення (індукційний період), хв., не менше	360	-	більше 1200	Згідно з ДСТУ 7685:2015
13 Концентрація фактичних смол (промитих розчинником), мг/100 см ³ , не більше	5	-	2,0	Згідно з ДСТУ ГОСТ 1567:2006
14 Корозія на мідній пластинці (3 год за температури 50 °С), клас, не більше	1	-	1	Згідно з ДСТУ EN ISO 2160:2012
15 Зовнішній вигляд	Прозорий та світлий з рідкими відтінками залежно від кольору присадок, без механічних домішок та води	-	Прозорий та світлий без механічних домішок та води	Відповідно до 9.4 ДСТУ 7687:2015

Відомості про присадки (добавки): інші присадки (добавки), крім зазначених у таблиці, не додавали.

Гарантійний термін зберігання - 6 місяців від дати виготовлення

Висновок: за перевіреними показниками проби БЕНЗИН АВТОМОБІЛЬНИЙ А-95-Євро5-Е0 ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДСТУ 7687:2015 та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

В.о.начальника центральної заводської лабораторії -
начальника відділу технічного контролю

Лаборант хімічного аналізу (старший по зміні)

О.М. Бойко

С.С. Агеснко



СТАНДАРТНИЙ

5
ВТК