



51217 Україна Дніпропетровська обл.
Новомосковський р-н смт. Меліоративне
вул. Заводська, будинок 1

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
Емаль ПФ-115
ТУ У 20.3-2628800418-001:2017

Колір: темно-сіра

№	Показник	Норма по ТУ У 20.3-2628800418-001:2017	ФАКТ
1	Колір плівки	Повинен знаходитись в межах допустимих відхилень, встановлених зразків-еталонів кольору замовника або картотеки RAL	Відповідає
2	Зовнішній вигляд плівки	Однорідна гладка поверхня без сторонніх включень	Відповідає
3	Масова частка нелетких речовин, %, в межах	49-85	79
4	Умовна в'язкість при температурі $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по віскозиметру ВЗ246 с діаметром сопла 4 мм, с, не менш	60	150
5	Час висихання емалі до ступеня 3, годин, не більше при температурі $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$,	24	24
6	Еластичність плівки при згинанні, мм, не більше	1	1
7	Твердість плівки по: -маятниковому приладу типу ТМЛ (маятник А) умовних одиниць, не менше	0,1	0,1
	-маятниковому приладу (маятник Кеніга), с, не менше:		
	-чорна	20	20
	-червона	15	15
8	Стійкість плівки до статичної дії при температурі $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, год. не менш		
	- води	2	2
	- трансформаторної оливи	24	24
	- 0,5%-го миючого засобу, хвилин	15	15
9	Міцність плівки при ударі по прибору типу У-1, см, не менш	40	40
10	Ступінь перетиру мкм, в межах	20-45	35
11	Адгезія плівки, бали, не більше	1	1
12	Ступінь розбавлення до в'язкості 28-30с. розчинником, по віскозиметру з діаметром сопла 4 мм, % не більше	20	10
13	Покривність висушеної плівки г/м^2 , в межах	30-180	85
14	Блиск плівки по блискоміру ФБ-2, % не менш	50	50
	Блиск покриття по блискоміру з кутом виміру 60° , од. блиску, не менше	50	50

Висновок: Емаль ПФ-115 відповідає вимогам ТУ У 20.3-2628800418-001:2017

Технолог
(підпис)

